

## ZINK 300



### Beskytter mod korrosion

#### Anvendelsesområde

Stålkonstruktioner, skibs- og smedeindustrien, låse- og transportbranchen

#### Egenskaber

- God beskyttelse mod korrosion og atmosfæriske indflydelser
- Temperaturbestandig til ca. +300 °C
- Hurtigtørrende (støvtør efter ca. 15 minutter, duptør efter ca. 45 minutter, gennemtør efter ca. 2-3 dage)

#### Brugsanvisning

To til tre penselstrøg på udbedningsstedet giver den korrekte tykkelse svarende til DIN 50976.

Metaloverfladen skal være ren, tør, støv- og fedtfri (svarende til DIN 55928 ). Forbrug: ca. 250-350 g/m<sup>2</sup> pr. penselstrøg. Zinkbehandlingen skal være 1,5 gange tykkere end varmgalvaniseringen og overlape den med mindst 1 cm.

Betegnelse	Indhold	Art.nr.
Dåse	500 ml	<b>0892 200</b>